

**Adhesivo de contacto de base policloropreno , con disolvente. Adecuado para suelos (PVC, caucho)**

**Características** Terokal 60-2 es un adhesivo de contacto que contiene disolvente, de base policloropreno. El producto presenta un elevado agarre inicial.

**Áreas de aplicación** Terokal 60-2 se utiliza para unir recubrimientos de PVC y caucho a suelos, sobre hormigón, arcilla, madera, acero y aluminio. El adhesivo no es adecuado para tratamientos de aislamiento de base bitumen.

### Datos técnicos

Color	Marrón anaranjado
Olor	a éster
Consistencia	líquida
Densidad	ca. 0.86 g/cm <sup>3</sup> .
Sólidos	ca. 24 %
Diluyente / Limpiador	Limpiador D.
Consumo	300 - 450 g/m <sup>2</sup> (aplicación sobre los dos sustratos)
Temperatura de aplicación	15° a 20°C
Temperatura de servicio	-30° a 80°C
exposición breve (1h)	100°C

### Aplicación

#### Precauciones iniciales

Seguir las precauciones indicadas en la hoja de seguridad del producto.

#### Preparación para la unión

Las superficies a unir deben estar secas, libres de grasa, aceite, polvo y otros contaminantes. No deben estar fracturadas

#### Aplicación

Homogeneizar mediante agitación antes de usar. Aplicar el adhesivo uniformemente sobre ambas superficies con un cepillo y/o espátula.

Dependiendo del grosor de la capa, temperatura, humedad y ventilación de la habitación, las partes recubiertas con adhesivo deben secarse en 10 - 15 min. El "test del dedo" es uno de los métodos más fiables para juzgar el tiempo abierto del adhesivo. El film debe estar seco pero ligeramente pegajoso. Unir las partes de modo preciso y presionar firmemente. Las superficies deben

fijarse de modo exacto, ya que después de su unión no es posible efectuar ninguna modificación. Golpear la unión con un martillo ó un tablero.

**Limpieza**

Con Limpiador D.

**Certificados**

Bundesbahn-Stoff Nr. 585.05.46 (Materia de ferrocarriles federales)  
Bundeswehr-Versorgungs Nr. 8040-12-127-4822 (Para Fuerzas Armadas)

**Almacenamiento**

Sensible a las heladas	no
Temperatura recomendada	10° a 20°C
Caducidad	9 meses en el embalaje original.

**Embalaje**

Cubo 10.5 kg

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



**HENKEL IBERICA, S.A.**  
Córcega, 480-492  
08025 Barcelona  
Telf. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.35